StarStuk™

SG

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- N'agresse pas le polystyrène
- Résiste à l'eau
- Bon marché, haut pouvoir couvrant
- Exempte de solvants chlorés
- Exempte de substances destructrices d'ozone (ODS)



StarStuk SG est une colle polyvalente super puissante destinée à une utilisation industrielle. La colle SG résiste à l'eau. Elle est conçue pour le collage du polystyrène expansé. Elle s'adapte en outre à l'utilisation sur des subjectiles divers, y compris les tissus, les tissus décoratifs, les mousses synthétiques, le liège et certaines matières plastiques. Un système à pulvérisation permettant d'économiser du temps et du matériel.

PROPRIÉTÉS :

Conservabilité: 15 Mois

Inflammabilité :
Déterminée par épreuve industrielle par projection à la flamme

Stockage : Pas de dégradation/altération de la colle due à la congélation. Chauffer la colle à température ambiante avant l'emploi. Ne pas déposer/conserver les bidons de colle sur le sol avec des températures en dessous de 15°C

Propriétés physiques :

Apparence :	Rouge, transparente ou verte
Teneur en matières solides (%):	28 - 33%
Masse volumique :	0,68 à 0,72 g/cm³ (2,5 bis 2,7 kg/l)
Solvant :	Hexane, acétone

Résistance au cisaillement : Le polystyrène expansé se rompt devant l'interface de collage.

Contenance :
Bombe aérosol 384 ml (13 oz)
Bidon jetable de 4,08 kg (9#)
Bidon jetable de 13,61 kg (30#)
Bidon recyclable 63,50 kg (140#)
Bidon recyclable 136,08 kg (300#)

INFORMATIONS DE TRANSPORT
Gaz liquéfié, inflammable, sans indication spécifique (contient éther diméthylique, hexane) étiquette 2.1, N° ONU 3161

AVANTAGE DU SYSTÈME À BIDON

- Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps consacré à l'installation et au rangement de l'équipement.
- Suppression d'acquisitions dispendieuses et de la maintenance de l'équipement de pulvérisation et des compresseurs.
- Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets
- Facile à transporter ; souplesse d'utilisation même dans des conditions extrêmes d'emploi.

MODE D'EMPLOI:

La colle StarStuk SG est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en une couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elle soit collante. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones d'accès difficile (par ex. collage de d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche soit séchée et devenue collante. Assembler les éléments en appuyant bien partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force de liaison en 24 heures
Note: Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante voisine de 15°C (fond et colle). S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle.

NorthStar Chemicals, Inc. 770-386-6961 Tel 770-386-0615 Fax www.northstarchemicals.com

DEXCLUSION DE LA RESPONSABILITE:

Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité et garantie, expresse et tacite, quant au produit, y comprise et de manière non-limitative, touchant sa qualité marchande, les propriétés et l'aptitude aux conditions d'utilisation particulières. Toute responsabilité est notamment déclinée pour l'utilisation et ses effets, le maniement et la possession du matériau décrit ci-dessus. Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder personnellement à la vérification de l'aptitude du produit aux conditions d'utilisation envisagées ou spécifiques à l'utilisateur. Dans ce cas, les risques liés à l'utilisation et la responsabilité incombent pleinement à l'utilisateur. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement ou remboursement, si bon lui semble. Les représentants de la société ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente exclusion de responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'applique à l'ensemble des ventes.

Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, et respecter les consignes en matières de conditions d'utilisation prévues, de sécurité et d'hygiène industrielle (version 08/05).